Q-BOND-клеевой состав.

Q-BOND-клеевой состав.

Описание

- Это новейшее технологическое достижение в области ремонта практически всех типов материалов. Ультра-сильный клеевой состав (связующий материал) с порошками, обладающий укрепляющими и заполняющими свойствами. Для быстрого и крепкого ремонта.

Свойства

- Q-BOND состоит из двух компонентов: клеевой состав и порошков, обладающие укрепляющими и заполняющими свойствами. Такое сочетание обладает качеством уникального склеивания, наполнительными свойствами, что делает ремонт вышедших из строя деталей, отверстий и трещин очень быстрым и экономичным. Отремонтированные поверхности можно сразу же шлифовать и красить.
- Данный состав работает со многими типами материалов, за исключением полиэтилена и гибкого полипропилена, частично алюминий, магний.
- Система состоит из 3 продуктов:
- Клеящий материал на основе цианоакрилата;
- Гранулированный усилитель из серых гранул;
- Гранулированный усилитель из чёрных гранул.

Q-BOND-клеевой состав.

Указания по применению

- Ремонтируемый участок должен быть сухим и чистым.
- Для склеивания деталей из резины и неопрена используйте только клеящий материал на основе цианоакрилата. Нанесите несколько капель на одну из поверхностей, прижмите и сделайте выдержку 10 секунд.
- Для склеивания, ремонта , заделывания отверстий и трещин пластиковых деталей, а также изделий черного цвета в том числе и металлических используйте порошок черного цвета. На место ремонта необходимо насыпать порошка, а затем нанесите клеевой состав. Подождите 3 секунды. Повторяйте эту процедуру столько раз, сколько будет нужно, пока клей не заполнит отверстие до краёв детали.
- Для ремонта металлических деталей и пластиков серого цвета повторите вышеописанную процедуру, но используйте порошок серого цвета.

Важно: Q-BOND - следует наносить в небольших количествах, чтобы материал полностью полимеризовался. При нанесении клея толстым слоем процесс полимеризации замедляется.

Рекомендуем. При склеивании отдельных деталей необходимо создать фаску в ремонтной области. При склеивании металлических поверхностей необходимо сделать риску, наждачной бумагой или скотч-брайтом.

Q-BOND-клеевой состав.

Общие свойства

- Цвет — Прозрачный, чёрный или серый
- Плотность (при 23 °C) — 1,07 г/мл
- Температурный режим действия — От -50 °C до +180 °C,
  при смешивании с гранулированным усилителем
- Предел прочности — 32-37 Н/мм^2
- Прочность на сдвиг — 14-22 Н/мм^2
- Срок хранения (при 20 °C) — 24 месяца
- Предельное давление
- в отверстиях диаметром 6 мм — 50 бар
- Герметичность при ремонте — Полная
- Устойчив к следующим веществам: — Масло, вода, аккумуляторная кислота батареи и все жидкости, используемые в автомобилях и гидросистемах.

Упаковка: 10 mini kit в коробке.

В каждой коробке имеется демоверсия для презентаций.

Q-BOND - клеевой состав.